



Parametry techniczne kasetonów Decor Tiles

Grubość, mm	W	$4,0 \pm 0,5$	PN-EN 823:2013
Długość, mm	L	$500 \pm 0,5$	PN-EN 823:2013
Szerokość, mm	W	$500 \pm 0,5$	PN-EN 823:2013
Gęstość pozorną, kg/m^3	QW	≥ 23	PN-EN 1602:2013
Masa powierzchniowa, g/m^2	AW	120 ± 5	PN-EN ISO 23997:2012
Zmiana wymiarów liniowych, %, po 48 h w temp. $+70^\circ \text{C}$, w kierunku: - długości - szerokości - grubości		$\pm 1,0$ $\pm 1,0$ $\pm 3,0$	PN-EN 1604:2013
Opór cieplny, $\text{m}^2\text{K/W}$	R	0,135	EN 12664
Współczynnik przewodzenia ciepła, $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	λ	0,029 – 0,034	